



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES

SAE 10 • 20 • 30 • 40 • 50 • 60 • 70 | 16L / 20L

TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках и температурах. Прочная масляная пленка помогает снижать износ, контролировать сажу и отложения и сохранять стабильность вязкости. Моющие, диспергирующие и антиокислительные свойства поддерживают чистоту поршней и надежную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

- API CF/SF

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
SAE 10 - Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.860 - 0.870 g/cm ³
SAE 10 - Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	5.5 cSt
SAE 10 - Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
SAE 10 - Температура вспышки	ASTM D92	Min. 220 °C
SAE 10 - Температура застывания	ASTM D97	Max. -18 °C
SAE 30 - Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
SAE 30 - Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
SAE 30 - Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
SAE 30 - Температура вспышки	ASTM D92	Min. 225 °C
SAE 30 - Температура застывания	ASTM D97	Max. -20 °C
SAE 40 - Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
SAE 40 - Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
SAE 40 - Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
SAE 40 - Температура вспышки	ASTM D92	Min. 230 °C
SAE 40 - Температура застывания	ASTM D97	Max. -25 °C
SAE 50 - Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
SAE 50 - Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
SAE 50 - Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
SAE 50 - Температура вспышки	ASTM D92	Min. 230 °C
SAE 50 - Температура застывания	ASTM D97	Max. -25 °C
SAE 60 - Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.880 - 0.890 g/cm ³
SAE 60 - Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	21.9 - 26.1 cSt
SAE 60 - Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
SAE 60 - Температура вспышки	ASTM D92	Min. 240 °C
SAE 60 - Температура застывания	ASTM D97	Max. -25 °C
SAE 70 - Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.885 - 0.895 g/cm ³
SAE 70 - Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	26.1 - 30.3 cSt
SAE 70 - Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
SAE 70 - Температура вспышки	ASTM D92	Min. 240 °C
SAE 70 - Температура застывания	ASTM D97	Max. -27 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.